

ФЛЮСЫ СВАРОЧНЫЕ ПЛАВЛЕННЫЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ

Технические условия

Издание официальное

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ООО «Селенит», ИНН 6679085037, телефон +73433822419, E-mail
selenit@selenit.su, сайт <https://selenit.su/>

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственный научный центр Российской Федерации Научно-производственного объединения по технологии машиностроения (ЦНИИТМАШ)»

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 364 «Сварка и родственные процессы» ПК-1 «Материалы для сварки и наплавки»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 12 февраля 2004 г. № 58-ст

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 2004

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Марки	2
4 Технические требования	4
5 Требования безопасности и охраны окружающей среды	7
6 Правила приемки	8
7 Методы испытаний	9
8 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	9
9 Гарантии изготовителя	10
Приложение А Область применения сварочных флюсов	11
Приложение Б Библиография	11

к ГОСТ Р 52222—2004 Флюсы сварочные плавильные для автоматической сварки. Технические условия

В каком месте	Напечатано			Должно быть			
	Марка флюса	Массовая доля серы	Массовая доля фосфора	Марка флюса	Массовая доля серы	Массовая доля фосфора	
С. 3. Продолжение таблицы 1	АН-348В, АН-348ВМ, АН-348ВД, АН-348ВДМ, АН-348ВП, АН-348ВПМ	0,11	0,13	АН-348В	0,11	0,13	
		0,09	0,10	АН-348ВМ, АН-348ВД, АН-348ВДМ, АН-348ВП, АН-348ВПМ	0,09	0,10	
	АН-42, АН-42М	0,05	0,07	АН-42	0,05	0,07	
		0,03	0,01	АН-42М	0,03	0,01	
	АНЦ-1А, АНЦ-1АМ, АНЦ-1АД, АНЦ-1АДМ, АНЦ-1АП, АНЦ-1АПМ	0,09	0,10	АНЦ-1А, АНЦ-1АМ	0,10	0,12	
				АНЦ-1АД, АНЦ-1АДМ, АНЦ-1АП, АНЦ-1АПМ	0,09	0,10	
	С. 4. Окончание таблицы 1	ОСЦ-45, ОСЦ-45М, ОСЦ-45Д, ОСЦ-45ДМ, ОСЦ-45П, ОСЦ-45ПМ	0,11	0,14	ОСЦ-45	0,11	0,14
				0,10	ОСЦ-45М		0,10
			0,10	0,12	ОСЦ-45Д		0,12
				0,10	ОСЦ-45ДМ, ОСЦ-45П, ОСЦ-45ПМ		0,10

(ИУС № 4 2005 г.)

ФЛЮСЫ СВАРОЧНЫЕ ПЛАВЛЕННЫЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ

Технические условия

Fused fluxes for automatic welding.
Specifications

Дата введения 2005—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сварочные плавные флюсы (далее — флюсы), применяемые для автоматической и механизированной сварки сталей и наплавки.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
- ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
- ГОСТ 12.1.016—79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентрации вредных веществ
- ГОСТ 12.1.030—81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
- ГОСТ 12.2.007.0—75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
- ГОСТ 12.4.021—75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования
- ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
- ГОСТ 2226—88 (ИСО 6590-1—83, ИСО 7023—83) Мешки бумажные. Технические условия
- ГОСТ 3826—82 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
- ГОСТ 6613—86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
- ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов
- ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
- ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
- ГОСТ 19667—74 Контейнер специализированный групповой массой брутто 5,0 т для штучных грузов
- ГОСТ 22974.1—96 Флюсы сварочные плавные. Методы разложения флюсов
- ГОСТ 22974.2—96 Флюсы сварочные плавные. Методы определения оксида кремния
- ГОСТ 22974.3—96 Флюсы сварочные плавные. Методы определения оксида марганца (II)
- ГОСТ 22974.4—96 Флюсы сварочные плавные. Методы определения оксида алюминия
- ГОСТ 22974.5—96 Флюсы сварочные плавные. Методы определения оксида кальция и оксида магния

- ГОСТ 22974.6—96 Флюсы сварочные плавные. Методы определения оксида железа (III)
 ГОСТ 22974.7—96 Флюсы сварочные плавные. Методы определения фосфора
 ГОСТ 22974.8—96 Флюсы сварочные плавные. Методы определения оксида циркония
 ГОСТ 22974.9—96 Флюсы сварочные плавные. Методы определения оксида титана (IV)
 ГОСТ 22974.10—96 Флюсы сварочные плавные. Методы определения оксида натрия и оксида калия
 ГОСТ 22974.11—96 Флюсы сварочные плавные. Методы определения фторида кальция
 ГОСТ 22974.12—96 Флюсы сварочные плавные. Методы определения серы
 ГОСТ 22974.13—96 Флюсы сварочные плавные. Методы определения углерода
 ГОСТ 22974.14—96 Флюсы сварочные плавные. Методы определения содержания влаги
 ГОСТ 26380—84 Контейнеры специализированные групповые. Типы, основные параметры и размеры
 ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования
 ГОСТ Р 51121—97 Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования

3 Марки

- 3.1 Флюсы изготавливают следующих марок: АН-348А, АН-348АМ, АН-348АД, АН-348АДМ, АН-348АП, АН-348АПМ, АН-348В, АН-348ВМ, АН-348ВД, АН-348ВДМ, АН-348ВП, АН-348ВПМ, АН-42, АН-42М, АН-47, АН-47Д, АН-47ДП, АН-60, АН-60М, АН-67А, АН-67Б, АН-8, АНЦ-1А, АНЦ-1АМ, АНЦ-1АД, АНЦ-1АДМ, АНЦ-1АП, АНЦ-1АПМ, ОСЦ-45, ОСЦ-45М, ОСЦ-45Д, ОСЦ-45ДМ, ОСЦ-45П, ОСЦ-45ПМ, ФВТ-1, ФЦ-9, ФЦ-11, ФЦ-16, ФЦ-16А, ФЦ-21, ФЦ-22, АН-15М, АН-18, АН-20С, АН-20СМ, АН-20П, АН-22, АН-26С, АН-26П, АН-26СП, ФЦ-17, ФЦ-18, ФЦ-19.
- 3.2 Химический состав флюсов должен соответствовать приведенному в таблице 1.

Таблица 1 — Химический состав флюсов

В процентах

Марка флюса	Массовая доля						
	оксида кремния (IV)	оксида марганца (II)	оксида кальция	оксида магния	фтористого кальция	фтористого натрия	оксида алюминия
АН-348А, АН-348АМ, АН-348АД, АН-348АДМ, АН-348АП, АН-348АПМ	40—44	31—38	Не более 12	Не более 7	3—6	—	Не более 13
АН-348В, АН-348ВМ, АН-348ВД, АН-348ВДМ, АН-348ВП, АН-348ВПМ		30—34					
АН-42, АН-42М	30—35	14—19	12—18	—	14—20	—	13—18
АН-47, АН-47Д, АН-47ДП	26—33	11—18	13—17	6—10	8—13	—	9—15
АН-60, АН-60М	40—46	36—41	3—10	Не более 3	5—9	—	Не более 6
АН-67А, АН-67Б	12—16	14—18	Не более 10	—	11—16	—	35—40
АН-8	33—36	21—26	4—7	5—8	13—19	—	11—15
АНЦ-1А, АНЦ-1АМ, АНЦ-1АД, АНЦ-1АДМ, АНЦ-1АП, АНЦ-1АПМ	35—45	25—40	5—18	Не более 8	3—8	—	Не более 13

Продолжение таблицы 1

В процентах

Марка флюса	Массовая доля								
	оксида хрома (III)	оксида калия + натрия	оксида железа (III)	оксида титана (IV)	оксида циркония (IV)	серы	фосфора		
						Не более			
АН-348А, АН-348АМ	—	—	0,5—2,2	—	—	0,12	0,12		
АН-348АД, АН-348АДМ, АН-348АП, АН-348АПМ						0,09	0,10		
АН-348В, АН-348ВМ, АН-348ВД, АН-348ВДМ, АН-348ВП, АН-348ВПМ						0,11	0,13		
АН-42, АН-42М			—	—	Не более 1,0	—	—	0,09	0,10
АН-47								0,05	0,07
АН-47Д			—	—	—	4—7	—	0,05	0,08
АН-47ДП								0,03	0,01
АН-60, АН-60М								0,05	0,05
АН-67А, АН-67Б			0,5—2,5	Не более 1,0	4—7	—	—	0,05	0,05
АН-8			—	—	1,5—3,5	—	—	0,10	0,12
АНЦ-1А, АНЦ-1АМ, АНЦ-1АД, АНЦ-1АДМ, АНЦ-1АП, АНЦ-1АПМ								0,09	0,10
								0,09	0,10

Продолжение таблицы 1

В процентах

Марка флюса	Массовая доля						
	оксида кремния (IV)	оксида марганца (II)	оксида кальция	оксида магния	фтористого кальция	фтористого натрия	оксида алюминия
ОСЦ-45, ОСЦ-45М, ОСЦ-45Д, ОСЦ-45ДМ, ОСЦ-45П, ОСЦ-45ПМ	37—44	37—44	3—10	Не более 3	5—9	—	Не более 13
ФВТ-1	31—35	8—11	2—6	19—24	8—12		17—22
ФЦ-9	38—41	38—41	Не более 8	Не более 3	2—3		10—13
ФЦ-11	23—27	6—9		8—11	28—35	19—23	
ФЦ-16, ФЦ-16А	26—32	3—6	15—21	6—9	12—18	3,0—8,0	17—21
ФЦ-21	17—21	9—13	10—14	2—5	32—40	—	15—20
ФЦ-22	33—37	6—9	5—9	18—22	8—12	3,0—6,0	16—21
АН-15М	6—10	Не более 0,9	29—33	Не более 2,0	16—20	2,5—5,5	36—40
АН-18	17—21	2,5—5,0	14—18	7—10	19—23	—	14—18
АН-20С, АН-20СМ, АН-20П	19—24	Не более 0,5	3—9	9—13	25—33		27—32
АН-22	18—22	7—9	12—15	12—15	20—29		19—23
АН-26С, АН-26П, АН-26СП	29—33	2,5—4,0	4—8	15—18	20—24		18—22
ФЦ-17	24—28	—	Не более 6	23—27	11—18		7—13
ФЦ-18			19—26	—	35—44		18—22
ФЦ-19			Не более 6	20—25	16—21		18—23

Марка флюса	Массовая доля						серы	фосфора
	оксида хрома (III)	оксида калия + натрия	оксида железа (III)	оксида титана (IV)	оксида циркония (IV)	Не более		
	ОСЦ-45, ОСЦ-45М, ОСЦ-45Д, ОСЦ-45ДМ, ОСЦ-45П, ОСЦ-45ПМ	—	—	0,5—2,2	—	—	0,11	0,14
ФВТ-1	—	Не более 2,5	Не более 1,0	—	—	0,10	0,10	
ФЦ-9	—	—	Не более 1,5	—	—	0,05	0,050	
ФЦ-11	—	Не более 1,0	—	—	—	0,10	0,10	
ФЦ-16	—	—	Не более 1,0	—	—	0,05	0,050	
ФЦ-16А	—	—	—	—	—	0,03	0,035	
ФЦ-21	—	—	Не более 2,0	—	—	0,015	0,012	
ФЦ-22	—	—	Не более 1,0	—	—	0,02	0,020	
АН-15М	—	—	Не более 0,8	—	—	0,04	0,030	
АН-18	—	—	13,5—16,5	—	—	0,07	0,05	
АН-20С, АН-20СМ, АН-20П	—	2,0—3,0	Не более 0,8	—	—	0,05	0,05	
АН-22	—	1—2	Не более 1,0	—	—	0,06	0,03	
АН-26С, АН-26П, АН-26СП	—	—	Не более 1,5	—	—	0,05	0,06	
ФЦ-17	0,5—2,0	5,0—10,0	Не более 1,0	—	—	0,08	0,08	
ФЦ-18	0,5—2,0	—	Не более 0,5	—	—	0,03	0,025	
ФЦ-19	0,5—2,0	5,0—10,0	1,0—3,0	—	—	0,03	0,030	

Примечания
1 Содержание оксидов железа во флюсах всех марок приведено в пересчете на оксид железа (III).
2 Содержание во флюсе АН-67А V_2O_5 не более 0,4 %.
3 Содержание углерода во флюсах АН-67А, Б, АН-47Д и П не более 0,1 %; во флюсах АН-26С, П или СП не более 0,05 %.

3.3 Рекомендуемые области применения флюсов в соответствии с приложением А.

4 Технические требования

4.1 Флюсы следует изготавливать в пламенных или электродуговых печах, а также методом двойного рафинирования (дуплекс-процессом) и выплавлять партиями в соответствии с 6.2 настоящего стандарта.

4.2 Флюсы следует изготавливать в виде однородных зерен. Содержание инородных частиц (нерастворившихся частиц сырьевых материалов, угля, графита, кокса, металлических частиц и др.) не должно превышать:

- 0,2 % массы для флюсов марок АН-348А, АН-348АМ, АН-348АД, АН-348АДМ, АН-348АП, АН-348АПМ, АН-348В, АН-348ВМ, АН-348ВД, АН-348ВДМ, АН-348ВП, АН-348ВПМ, АН-42, АН-42М, АН-47, АН-47Д, АН-47ДП, АН-60, АН-60М, АН-67А, АН-67Б, АН-8, АНЦ-1А, АНЦ-1АМ, АНЦ-1АД, АНЦ-1АДМ, АНЦ-1АП, АНЦ-1АПМ, ОСЦ-45, ОСЦ-45М, ОСЦ-45Д, ОСЦ-45ДМ, ОСЦ-45П, ОСЦ-45ПМ, ФВТ-1, ФЦ-9, ФЦ-11, ФЦ-21, ФЦ-22, АН-15М, АН-18, АН-20С, АН-20СМ, АН-20П, АН-22;

- 0,1 % массы для флюсов марок ФЦ-16, ФЦ-16А, АН-26П, АН-26С, АН-26СП, ФЦ-17, ФЦ-18, ФЦ-19.

4.3 Строение и цвет зерен флюсов должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2 — Строение и цвет зерен флюсов

Марка флюса	Строение зерен	Цвет зерен
АН-348А, АН-348АМ, АН-348АД, АН-348АДМ, АН-348В, АН-348ВМ, АН-348ВД, АН-348ВДМ	Стекловидное	От желтого до коричневого
АН-42, АН-42М	•	От светло-коричневого до темно-коричневого
АН-47, АН-47Д	•	От темно-коричневого до черного
АН-8	•	От желтого до коричневого
АНЦ-1А, АНЦ-1АМ, АНЦ-1АД, АНЦ-1АДМ	•	Желтый и коричневый
ОСЦ-45, ОСЦ-45М, ОСЦ-45Д, ОСЦ-45ДМ	•	Светло-серый, желтый и коричневый
ФЦ-9	•	От светло-коричневого до коричневого
ФЦ-11	•	Серый, желтых и коричневых тонов
ФЦ-21	•	Серый
АН-15М	•	От серого до светло-голубого и светло-зеленого
АН-18	•	От темно-серого и темно-синего до черного
АН-20С, АН-20СМ	•	От белого до светло-серого и светло-голубого
АН-22	•	От желтого до светло-коричневого
АН-26С	•	От серого до светло-зеленого
АН-348АП, АН-348АПМ, АН-348ВП, АН-348ВПМ, АНЦ-1АП, АНЦ-1АПМ, ОСЦ-45П, ОСЦ-45ПМ	Пемзовидное	От желтого до светло-коричневого
АН-47ДП	•	Черный матовый
АН-60, АН-60М, АН-67А, АН-67Б	•	От светло-серого и светло-розового до желтого и светло-коричневого
АН-20П	•	От белого до светло-серого и светло-голубого
АН-26П	•	От серого до светло-зеленого
ФЦ-17	•	Светло-синий, зеленых и фиолетовых тонов
ФЦ-18	•	От белого до бирюзового
ФВТ-1, ФЦ-22	Стеклопемзовидное	Серый, желтых и коричневых тонов
АН-26СП	•	От серого до светло-зеленого
ФЦ-16, ФЦ-16А	•	Серый или коричневый
ФЦ-19	•	Серый, зеленых и фиолетовых тонов

Наличие во флюсах зерен с цветом, отличным от указанного в таблице 2, не должно превышать:

- 1 % массы для флюсов марок АН-15М, ФЦ-16, ФЦ-16А, ФЦ-17, ФЦ-18, ФЦ-19;
- 3 % массы для флюсов марок АН-42, АН-42М, АН-47, АН-47Д, АН-47ДП, АН-60, АН-60М, АН-67А, АН-67Б, АН-8, ОСЦ-45, ОСЦ-45М, ОСЦ-45Д, ОСЦ-45ДМ, ОСЦ-45П, ОСЦ-45ПМ, ФВТ-1, ФЦ-11, ФЦ-21, ФЦ-22, ФЦ-9, АН-18, АН-20П, АН-20С, АН-20СМ, АН-22, АН-26П, АН-26С, АН-26СП;

- 10 % массы для флюсов марок АН-348А, АН-348АМ, АН-348АД, АН-348АДМ, АН-348АП, АН-348АПМ, АН-348В, АН-348ВМ, АН-348ВД, АН-348ВДМ, АН-348ВП, АН-348ВПМ, АНЦ-1А, АНЦ-1АМ, АНЦ-1АД, АНЦ-1АДМ, АНЦ-1АП, АНЦ-1АПМ.

4.4 Размеры зерен флюса должны соответствовать приведенным в таблице 3.

Таблица 3 — Размер зерен флюсов

В миллиметрах

Марка флюса	Размер зерен
АН-348АМ, АН-348АДМ, АН-348АП, АН-348АПМ, АН-348В, АН-348ВМ, АН-348ВД, АН-348ВДМ, АН-348ВП, АН-348ВПМ, АН-60М, ФЦ-9, АН-20СМ	0,25—1,60
АН-42М, АН-47, АН-47Д, АН-47П, АН-8, ФВТ-1, ФЦ-11, ФЦ-16, ФЦ-16А, ФЦ-21, ФЦ-22, АН-15М, АН-22, АН-26С, ФЦ-17, ФЦ-19	0,25—2,50
АН-348А, АН-348АД, АН-42, АН-67А, АН-67Б, АНЦ-1А, АНЦ-1АМ, АНЦ-1АД, АНЦ-1АДМ, АНЦ-1АП, АНЦ-1АПМ, ОСЦ-45, ОСЦ-45М, ОСЦ-45Д, ОСЦ-45ДМ, АН-20С, АН-26П, АН-26СП, ФЦ-18	0,25—2,80
АН-348АП, АН-60, ОСЦ-45П, АН-18, АН-20П	0,35—4,00

Не допускается наличие во флюсах зерен размером, превышающим соответственно 1,60; 2,50; 2,80; 4,00 мм, и зерен размером менее 0,25 и 0,35 мм в количестве более 3 % массы флюса.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготавливать флюс с размером зерен, отличным от приведенного в таблице 3. При этом размеры зерен и допустимые отклонения следует указывать в заказе.

4.5 Насыпная плотность флюсов должна соответствовать указанной в таблице 4.

Таблица 4 — Насыпная плотность флюса

В граммах/см³

Марка флюса	Насыпная плотность
ФЦ-17	0,7—1,2
АН-67А, АН-67Б, АН-20П, АН-26П	0,8—1,1
ФЦ-16, ФЦ-16А, ФЦ-18, ФЦ-19	0,8—1,2
Н-60, АН-60М	0,9—1,1
АН-348АП, АН-348АПМ, АН-348ВП, АН-348ВПМ, АНЦ-1АП, АНЦ-1АПМ	0,9—1,2
АН-26СП	0,9—1,3
АН-47ДП	1,0—1,2
ОСЦ-45П, ОСЦ-45ПМ	1,0—1,3
ФЦ-22	1,0—1,4
ФВТ-1	1,0—1,5
ФЦ-21	1,2—1,8
АН-47Д	1,3—1,6
АН-348А, АН-348АД, АН-348АМ, АН-348АДМ, АН-348ВДМ, АН-348В, АН-348ВМ, АН-348ВД, АНЦ-1А, АНЦ-1АМ, АНЦ-1АД, АНЦ-1АДМ, АН-42, АН-42М, АН-8, ОСЦ-45, ОСЦ-45Д, ОСЦ-45М, ОСЦ-45ДМ, ФЦ-9, ФЦ-11, АН-15М, АН-20С, АН-20СМ, АН-22, АН-26С	1,3—1,8
АН-47, АН-18	1,4—1,8

4.6 Влажность флюсов перед их использованием для сварки не должна превышать:

- 0,05 % массы флюса для флюсов марок АН-348АП, АН-60, АН-47Д, АН-47ДП, АН-67А, АН-67Б, ОСЦ-45П, ФЦ-21, ФЦ-22, АН-18, АН-20П, АН-20С, АН-22;

- 0,08 % массы флюса для флюсов марок АН-8, АН-15М, АН-47, ФЦ-16, ФЦ-16А, ФЦ-17, ФЦ-18, ФЦ-19;

- 0,1 % массы флюса для остальных марок.

4.7 Флюсы, выплавляемые в электрических печах и методом двойного рафинирования, перед упаковкой следует подвергать магнитной сепарации.

4.8 Флюс марки АН-26СП допускается изготавливать смешиванием выплавленных отдельно флюсов марок АН-26С и АН-26П в пропорции 1:1 по массе.

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Работа с флюсами при их изготовлении, сортировке, упаковке, транспортировании, контроле качества может сопровождаться выделением пыли, содержащей кремнистые, марганцевые, фтористые соединения. Флюсовая пыль относится к химически опасным и вредным производственным факторам. По характеру воздействия на организм человека флюсовая пыль является токсичной, раздражающей и sensibilizing. Пути проникновения пыли в организм человека — через органы дыхания, кожный покров и слизистую оболочку.

5.2 При изготовлении флюсов обеспечение условий труда работающих следует осуществлять в соответствии с требованиями санитарных правил [1].

5.3 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны при работе с флюсами не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), регламентированных ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.016.

5.4 Применение флюсов сопровождается следующими опасными и вредными производственными факторами:

- загрязнением воздуха сварочным аэрозолем и пылью флюсов;
- повышенной температурой свариваемого изделия, поверхности оборудования и воздуха рабочей зоны;
- высоким уровнем напряжения в электрической цепи на рабочем месте, опасным для жизни человека.

5.5 Для предупреждения профессиональных заболеваний, а также во избежание несчастных случаев при производстве, сортировке, упаковке, транспортировании, контроле качества флюсов следует соблюдать (выполнять) требования ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007.

5.6 Интенсивность и удельные выделения твердых составляющих сварочного аэрозоля (ТССА) в зоне сварки под флюсами на интенсивном режиме должны составлять не более:

- 0,056 г/мин и 0,36 г/кг проволоки для стекловидных среднекремнистых среднемарганцевых флюсов;
- 0,075 г/мин и 0,49 г/кг проволоки — для стекловидных высококремнистых высокомарганцевых флюсов;
- 0,054 г/мин и 0,35 г/кг проволоки — для пемзовидных высококремнистых высокомарганцевых флюсов.

5.7 Химический состав ТССА приведен в таблице 5, удельное выделение компонентов сварочного аэрозоля (СА) — в таблице 6.

Т а б л и ц а 5 — Химический состав ТССА

Наименование вредного вещества	Массовая доля компонента, % от массы, не более		
	Группа флюса		
	Стекловидные среднекремнистые среднемарганцевые	Стекловидные высококремнистые высокомарганцевые	Пемзовидные высококремнистые высокомарганцевые
Марганец	2,9	1,7	2,8
Железо (по Fe ₂ O ₃)	44,7	49,7	35,0
Кремний (по SiO ₂)	15,8	22,8	21,8
Соли фтористоводородной кислоты (по F), хорошо растворимые в воде	1,9	3,9	7,0
Соли фтористоводородной кислоты (по F), плохо растворимые в воде	10,6	7,3	8,7

Таблица 6 — Удельные выделения вредных веществ в зоне сварки

Наименование вредного вещества	Массовая доля компонента, % от массы, не более		
	Группа флюса		
	Стеклощитные среднекремнистые среднемарганцовистые	Стеклощитные высокремнистые высокомарганцовистые	Пемзоподобные высокремнистые высокомарганцовистые
Марганец	0,01	0,008	0,01
Железо (по Fe ₂ O ₃)	0,161	0,224	0,122
Кремний (по SiO ₂)	0,057	0,102	0,076
Соли фтористоводородной кислоты (по F), хорошо растворимые в воде	0,026	0,01	0,024
Соли фтористоводородной кислоты (по F), плохо растворимые в воде	0,038	0,029	0,03
Фтористый водород (по F)	0,067	0,087	0,052

5.8 Все приборы и электроустановки должны быть снабжены устройствами для заземления в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030 и ГОСТ 12.2.007.

5.9 Помещения лаборатории должны иметь общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию по ГОСТ 12.4.021.

5.10 Флюсы для автоматической сварки при хранении не являются источником образования вредных веществ и других вредных производственных факторов.

6 Правила приемки

6.1 Флюсы следует принимать партиями. Каждая партия флюса должна состоять из флюса одной марки, изготовленной по единой технологии и из сырьевых материалов, поставляемых по единым стандартам или техническим условиям и оформляться одним документом о качестве, содержащим:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- марку флюса, торговую марку флюса, условное обозначение;
- номер партии флюса и дату изготовления (упаковки);
- массу партии флюса;
- результаты проверки контролируемых показателей качества флюса;
- обозначение настоящего стандарта.

6.2 Масса партии флюса не должна превышать 80 т при выплавке в печах емкостью свыше 5 т. В печах малой емкости, т. е. до 5 т, масса партии флюса не должна превышать 20 т.

6.3 Отбор проб для контроля качества флюса проводят после просева и просушки флюса перед засыпкой в бункер.

6.3.1 Для контроля качества флюса от каждой его партии отбирают выборку массой не менее 10 кг, составленную из точечных проб. Отбор точечных проб выполняет изготовитель флюса в процессе упаковки продукции. Масса каждой точечной пробы должна составлять 0,05—0,3 кг.

При упаковке флюса в мешки отбирают одну точечную пробу от каждого десятого мешка.

При упаковке в контейнеры отбирают не менее четырех точечных проб от каждого контейнера, причем следует брать пробы, при засыпке флюса пересекая полностью поток.

При подаче флюса в бункер отбирают не менее четырех точечных проб с движущегося транспортного средства за час.

6.3.2 Отобранную выборку тщательно перемешивают, после чего методом квартования отбирают пробу массой не менее 2,5 кг. От этой пробы отделяют одну навеску массой 500 г для определения химического состава флюса, после чего оставшийся флюс квартуют, получая четыре порции, каждая массой не менее 0,5 кг, из которых две порции отбирают для двух параллельных определений насыпной плотности, третью порцию делят пополам, получая две порции по 250 г для определения гранулометрического состава, и от последней порции после квартования отбирают две навески по (100 ± 5) г для контроля однородности.

6.4 При получении неудовлетворительных испытаний по одному из показателей по этому показателю проводят повторное испытание на удвоенной пробе, взятой из той же партии флюса.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

6.5 По согласованию изготовителя с потребителем при необходимости доказательств качества партии сварочного плавяного флюса проводят контроль сварочно-технологических свойств.

7 Методы испытаний

7.1 Химический состав флюса определяют по ГОСТ 22974.1 — ГОСТ 22974.14. Допускается применение других методов анализа, если их метрологические характеристики не уступают характеристикам методов, включенных в вышеуказанные стандарты. При этом в случае возникновения разногласий в определении химического состава флюса испытания проводят по ГОСТ 22974.1 — ГОСТ 22974.14.

7.2 Насыпную плотность флюса определяют наполнением мерного стеклянного цилиндра вместимостью 500 см³ по ГОСТ 1770 или другим нормативным документом. Наполнение цилиндра флюсом выполняют без уплотнения из емкости с носиком с высоты не более 20 мм над верхней кромкой цилиндра. Флюс взвешивают с погрешностью не более 1 г.

Насыпную плотность флюса ρ_{ϕ} , г/см³, вычисляют по формуле

$$\rho_{\phi} = \frac{M}{V}, \quad (1)$$

где M — масса флюса, заполнившего цилиндр, г;

V — объем цилиндра, см³.

7.3 Размер зерен и гранулометрический состав флюса определяют одновременным рассевом навески на трех ситах с ячейками соответствующего размера в течение (60 ± 5) с и последующим взвешиванием остатка на крупном сите и просева под мелкими ситами с погрешностью не более 0,1 %. Относительное количество зерен X , %, вычисляют по формуле

$$X = \frac{m}{M} 100 \%, \quad (2)$$

где m — масса остатка на крупном сите или просева под мелким ситом, г;

M — общая масса навески, г.

Для определения гранулометрического состава флюса следует применять сита с сетками № 025, № 035, № 1,6, № 2,8, № 4,0 по ГОСТ 3826 или ГОСТ 6613.

7.4 Для определения влажности флюса навеску массой (100 ± 5) г помещают в предварительно высушенную металлическую чашку и выдерживают при температуре (300 ± 10) °С в сушильном шкафу в течение (60 ± 5) мин. После охлаждения в эксикаторе в течение (40 ± 5) мин пробу взвешивают. Влажность флюса B_{ϕ} , %, вычисляют по формуле

$$B_{\phi} = \frac{M_1 - M_2}{M_1} 100 \%, \quad (3)$$

где M_1 — исходная масса навески, г;

M_2 — конечная масса навески, г.

За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных измерений, расхождение между которыми не должно превышать при влажности:

- от 0,02 до 0,04—0,005 %;
- от 0,04 до 0,08—0,007 %;
- от 0,08 до 0,20—0,10 %.

7.5 Однородность строения и цвет флюса контролируют визуальным осмотром навески массой (100 ± 5) г при увеличении не менее чем в 2,5 раза. Частицы другого цвета, а также инородные частицы отбирают и взвешивают. Результаты взвешивания выражают в процентах от массы навески.

8 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

8.1 На каждый мешок или контейнер крепят ярлык или наносят маркировку водостойкой краской, на которой указывают:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- марку флюса;

- массу нетто;
- номер партии;
- обозначение настоящего стандарта;
- манипуляционный знак «Бережь от влаги».

8.2 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением основных, дополнительных, информационных надписей и манипуляционного знака «Бережь от влаги», выполняемых водостойкой краской на ярлыке.

8.3 Информация для потребителя должна соответствовать ГОСТ Р 51121. Требования по маркировке должны содержать следующие данные:

- наименование товара;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя (наименование предприятия-изготовителя может быть дополнительно обозначено буквами латинского алфавита);
- основное (или функциональное) предназначение товара или область его применения;
- правила и условия безопасного хранения, транспортирования, безопасного и эффективного использования, ремонта, восстановления, утилизации, захоронения, уничтожения (при необходимости);
- основные потребительские свойства или характеристики;
- информацию об обязательной сертификации;
- юридический адрес изготовителя и (или) продавца;
- дату изготовления;
- срок годности;
- обозначение нормативного или технического документа, по которому изготавливают товар.

8.4 Флюсы должны быть упакованы в ламинированные мешки марки ПМ по ГОСТ 2226 с одним или двумя слоями из ламинированной полиэтиленом мешочной бумаги и остальными слоями (3—4 слоя) из непропитанной мешочной бумаги. Масса нетто одного мешка от 20 до 50 кг. Взвешивание следует проводить с погрешностью не более 1 % массы мешка. Формирование мешков в транспортные пакеты следует проводить в соответствии с ГОСТ 26663.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается упаковка флюсов в специализированные контейнеры по ГОСТ 19667, ГОСТ 26380.

Флюсы, предназначенные для экспорта, упаковывают в соответствии с требованиями контракта.

8.5 При отгрузке флюса в транспортной таре каждое грузовое место должно иметь транспортную маркировку.

8.6 Флюсы следует транспортировать повагонными отправками в соответствии с группой хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Флюсы следует транспортировать в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Размещение и крепление грузов при железнодорожных перевозках в соответствии с техническими документами на погрузку и крепление грузов в вагонах и контейнерах.

8.7 Упаковка, транспортирование и хранение флюсов, отправляемых в районы Крайнего Севера или приравненные к ним местности, — по ГОСТ 15846 (группа 146).

8.8 Флюс следует хранить в крытых складских помещениях грузополучателя и отправителя по группе хранения 3(Ж3) ГОСТ 15150 при температуре не ниже плюс 15 °С с относительной влажностью не более 50 % в упаковке предприятия-изготовителя в условиях, предотвращающих ее повреждение. Не рекомендуется хранить флюсы в условиях, не гарантирующих их от контакта с влагой, маслами, другими загрязнениями.

Флюсы, загрязненные маслами или смешанные с другими веществами, не подлежат использованию по прямому назначению.

8.9 Перед использованием флюсы должны быть прокалены для обеспечения влажности не выше указанной в 4.6 настоящего стандарта.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие показателей качества флюса требованиям настоящего стандарта при условии его транспортирования и хранения в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

9.2 Гарантийный срок хранения флюса в неповрежденной упаковке при хранении в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже плюс 15 °С и относительной влажности не выше 70 % — два года.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

Область применения сварочных флюсов

Марка флюса	Область применения
АН-348А, АН-348АД, АН-348В, АН-348ВД, ОСЦ-45, ОСЦ-45Д, АНЦ-1А, АНЦ-1АД	Флюсы широкого применения для сварки конструкций из углеродистых и низколегированных сталей широкого профиля
АН-348АП, АН-348ВП, АНЦ-1АП, ОСЦ-45П	Дуговая автоматическая сварка на повышенной скорости (до 120 м/ч) конструкций из углеродистых и низколегированных сталей
АН-348АМ, АН-348АДМ, АН-348АПМ, АН-348ВМ, АН-348ВДМ, АН-348ВПМ, АНЦ-1АМ, АНЦ-1АДМ, АНЦ-1АПМ, ОСЦ-45ПМ, ФЦ-9	Полуавтоматическая шлаковая сварка конструкций из углеродистых и низколегированных сталей
АН-42, АН-42М, АН-47, АН-47Д, ОСЦ-45М, ОСЦ-45ДМ	Сварка конструкций из углеродистых и низколегированных сталей
АН-47ДП, АН-67А, АН-67Б	Дуговая автоматическая сварка на повышенной скорости (до 180 м/ч) конструкций из углеродистых и низколегированных мелкозернистых сталей обычной и повышенной прочности
АН-60, АН-60М, ФВТ-1	Дуговая автоматическая сварка на повышенной скорости (до 180 м/ч) конструкций из углеродистых и низколегированных сталей
АН-8, ФЦ-21	Электрошлаковая сварка изделий из углеродистых и низколегированных сталей широкого профиля
ФЦ-11, ФЦ-16, ФЦ-16А, ФЦ-22	Автоматическая сварка и наплавка изделий из теплоустойчивых низко- и среднелегированных сталей в атомном и энергетическом машиностроении
АН-15М, АН-18	Сварка низко- и среднелегированных высокопрочных сталей
АН-20С, АН-20СМ, АН-20П, АН-22, АН-26С, АН-26П, АН-26СП, ФЦ-17	Автоматическая сварка и наплавка конструкций из высоколегированных нержавеющей сталей
ФЦ-18	Дуговая наплавка ленточным электродом из высоколегированной нержавеющей стали
ФЦ-19	Дуговая сварка и наплавка изделий из высокохромистых нержавеющей сталей

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Библиография

[1] Санитарные правила при сварке и резке металлов

Ключевые слова: флюс, марки, грануляция, выплавка, сварочные работы, свойства, химический состав

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *Р.А. Ментова*
Компьютерная верстка *И.А. Назейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 10.03.2004. Подписано в печать 30.03.2004. Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд.л. 1,50.
Тираж 414 экз. С 1465. Зак. 364.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

к ГОСТ Р 52222—2004 Флюсы сварочные плавильные для автоматической сварки. Технические условия

В каком месте	Напечатано			Должно быть			
	Марка флюса	Массовая доля серы	Массовая доля фосфора	Марка флюса	Массовая доля серы	Массовая доля фосфора	
С. 3. Продолжение таблицы 1	АН-348В, АН-348ВМ, АН-348ВД, АН-348ВДМ, АН-348ВП, АН-348ВПМ	0,11	0,13	АН-348В	0,11	0,13	
		0,09	0,10	АН-348ВМ, АН-348ВД, АН-348ВДМ, АН-348ВП, АН-348ВПМ	0,09	0,10	
	АН-42, АН-42М	0,05	0,07	АН-42	0,05	0,07	
		0,03	0,01	АН-42М	0,03	0,01	
	АНЦ-1А, АНЦ-1АМ, АНЦ-1АД, АНЦ-1АДМ, АНЦ-1АП, АНЦ-1АПМ	0,09	0,10	АНЦ-1А, АНЦ-1АМ	0,10	0,12	
				АНЦ-1АД, АНЦ-1АДМ, АНЦ-1АП, АНЦ-1АПМ	0,09	0,10	
	С. 4. Окончание таблицы 1	ОСЦ-45, ОСЦ-45М, ОСЦ-45Д, ОСЦ-45ДМ, ОСЦ-45П, ОСЦ-45ПМ	0,11	0,14	ОСЦ-45	0,11	0,14
					ОСЦ-45М		0,10
		ОСЦ-45П, ОСЦ-45ПМ	0,10	0,12	ОСЦ-45Д		0,12
ОСЦ-45ДМ, ОСЦ-45П, ОСЦ-45ПМ					0,10	0,10	

(ИУС № 4 2005 г.)